光触媒製品 JIS (ISO) 性能測定試験法 数值 比較表

			ISO 27448		(ISO 審議中)		ISO 27447		ISO 27447 準		
			JIS R1703-1		JIS R1703-2	紫外線強度 mW/cm²	010111102		JIS R1702 準		
情報源	メーカー名	製品名	限界接触角	到達時間	分解活性指数	IIIW/CIII	大腸菌	<u> 黄色ブドウ</u> <u>球菌</u>	MRSA	腸管出血性 大腸菌	VRE
検査機関 測定値	サンフラッシュ・テクノロジー	サンフラッシュ	5°以下 2.3°	2時間 4.3時間	18.2	0.1 0.01	4.8 4.8	4.6 4.5	4.1	4.3	4.4
			検査機関	: 財団法人	日本塗料検査協会	検査機関	: 財団法人	北里環境科学セン	/ター (すべ	て99.99%以上の抗	(菌性能)
	Г		=obl =	1			7.00		Г		
自社HP 公表値	тото	ハドロテクトカラーコート ECO-EX	5°以下	不明	11.9	0.05	不明	1 04			
		ハドロテクトカラーコート ECO-2000	不明		不明	0.25	4.7	2.4	-		
		ハドロテクトクリアコート TILE ENW101 ハドロテクトクリアコート TILE ENW102	5°以下 5°以下		7.3						
		ハドロテクトクリアコート ILLE ENWIUZ ハドロテクトクリアコート GLASS	5°以下		7.4 8.0		不明				
		ハドロテクトクリアコート GLASS ハドロテクト 外装タイル	5°以下		14.7						
		ハドロナッド かるフィル ハドロテクト 内装タイル セラミックパネル	不明		14.7 不明	0.25	4.6	2.6			
		八十百万万十四級万十ル ピンこうフハネル	1,60		11.603	0.23	4.0	2.0	1		
光触媒工業会 HP公表値	石原産業	ST-K253	5°以下	不明	12.9	0.25	2.7	3.5			
	日本曹達	ビストレーター NRC-360C ビストレーター NRC-370C	5°以下 5°以下	不明	17.2 11.5					不明	
	日本板硝子	アクティブ(Activ)	5°以下	不明	16.5						
	京セラ	光セラ	25.4°	不明	16.0		不明				
	ピアレックス	ピュアコートANプラス	不明		7.5						
	リック	チタンガード21	不明		6.9						
自社公表値	JFE建材	リバービューロン セルフクリア	7.7°	76時間	不明						

JIS R1703-1 水接触角の測定 (オレイン酸分解試験)

光触媒工業会の認証基準は限界接触角が30°以下であり、小さいほど汚れを洗い流す性能が高い事を表します。

JIS R1703-2 湿式分解性能 (メチレンブルー退色試験)

分解活性指数の認証基準は5以上であり、**大きいほど分解性能が高い事**を表します。

JIS R1702 抗菌性能試験

光触媒工業会の認証基準は抗菌活性値が「2.0」以上、抗菌活性値が「2.0」とは、抗菌効果により菌数が1/100に、「3.0」とは菌数が1/1000になることを表します。

MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

VRE ヴァンコマイシン耐性腸球菌

紫外線強度の目安

0.25mW/cm² この条件は昼間の窓際に相当します

0.1mW/cm² この条件は昼間の室内(太陽光の入る窓から1.5m程度内側の室内)朝、夕方の窓際に相当

0.01mW/cm² この条件は昼間の窓から3m程度内側の室内に相当